

<b>Tipo di prodotto</b>	<b>Resina rinforzante autoadesiva per malte cementizie</b> <b>Resina Pura</b> e' resina terpolimerica modificata in emulsione acquosa. Composizione specifica con caratteristiche di ottima plasticità, forte potere adesivo, buona bagnabilità, di uso universale, da aggiungere all'acqua di impasto o di diluizione, per malte cementizie e pitture a tempera.	
<b>Campi di impiego</b>	Per migliorare l'adesività, l'indurimento e la plasticità di malte cementizie, utilizzata come resina rinforzante per tempere e pitture murali in genere.	
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Aspetto	Liquido viscoso
	Colore in barattolo	Lattescente
	Densità Kg/Lt	1,040 ± 0,050
	Viscosità di fornitura 25°C	4000 ± 2000 m.Pa.s.
	Residuo secco volumetrico	48 ± 2%
	Resa teorica	In funzione dell'utilizzo
	Diluizione	Acqua
	Metodo applicativo	In miscela con malte cementizie In miscela con collanti per piastrelle In aggiunta a pitture a tempera
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 - 2 ore Secco al tatto 4 – 6 ore Asciutto 12 – 24 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	-
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	Kg 1 – Kg 5
<b>Note</b>	<b>Resina Pura</b> deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +8°C e con temperatura massima non superiore a +35°C. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi	

**Norme di applicazione** **Preparazione delle superfici**

Asportare e pulire meccanicamente ( o manualmente ) polvere, sporcizia, oli o parti distaccanti.

TABELLA INDICATIVA DI IMPIEGO IN MISCELE VARIE DI <b>RESINA PURA</b>		
Tipologia qualitativa	Rapp. diluiz. <b>Res.Pura</b> -acqua	Granulometria malta
Malte di riparazione basso spessore	1:1 - 1:2	Da 1 a 8 mm
Rasanti con o senza calce	1:3 - 1:5	Da 0,6 a 2 mm
Collanti per piastrelle	1:2 - 1:3	Qualsiasi curva granulometrica
Fughe per piastrelle "fai da te"	1:1	Con cemento bianco, grigio e ossidi colorati


**Consigliato per** Superfici interne ed esterne

**Sconsigliato per** Immersione in acqua

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

**Colorificio Atria S.R.L.**

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
 Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
 Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
 Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media      

@ColorificioAtria @atria.madeinpaint @atriasrl Colorificio Atria