

Tipo di prodotto **Antiruggine oleofenolica di eccellente potere anticorrosivo a base di minio**
Miniofen è un antiruggine di tipo "Surface Tollerant", formulato con resine oliofenoliche modificate e pigmenti attivi mino di piombo e riempitivi acidi resistenti di tipo lamellare. L'insieme formulativi è conforme alla Spec. Federal Standard TT P 86 C tipo IV, con ottime proprietà di rapida essiccazione, elevato potere riempitivo, di facile applicazione. Il film essiccato si presenta duro – elastico, aderente al supporto, elevata percentuale di minio di piombo che assicura un elevato potere anticorrosivo nel tempo.

Campi di impiego Specifico per cicli alchidici , alchidici-clorocaucciù, da applicare su superfici in ferro di serbatoi, tubazioni, pali, tralici, carri, ponte gru, carpenterie metalliche di cui si richiede una elevata protezione o facile manutenzione nel tempo.

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Opaco	
	Colore in barattolo	Arancio	
	Densità Kg/Lt	1,650 ± 0,05	
	Viscosità di fornitura 25°C	140 – 200 sec. Coppa Ford 4	
	Residuo secco volumetrico	58 ± 2%	
	Resa teorica	150 – 180 gr/mq	
	Spessore tipico micron umidi/secchi	100 / 60	
	Diluizione	Acquasolv o Diluente Sintetico	
	Metodo applicativo	Pennello	Diluizione 5 – 10 %
		Rullo	Diluizione 5 – 15 %
	Spruzzo convenzionale	Diluizione 10 – 20	
		Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm	
		Pressione 3,5 – 4 Pa (atm)	
	Spruzzo Airless	Diluizione 4 - 10% viscosità 80" coppa Ford 4	
		Diametro ugello 0,2 – 0,3 mm	
		Rapporto compressione 30:1	
		Pressione ugello 130 – 150 Kg/mq atm	
Essiccazione 25°C		Fuori Tatto 1 – 2 ore	
		Secco al tatto 3 - 4 ore	
		Secco in profondità 12 - 18 ore	
Sovrapplicazione Minima/ Massima		12 ore / nessuna limitazione	
Stabilità allo stoccaggio		24 mesi	
Confezioni standard		Lt. 2,500 – Lt 17	

Note Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Norme di applicazione Preparazione delle superfici

Ferro verniciato o nuovo

Asportare meccanicamente con spazzola ogni traccia di ruggine e parti di pittura vecchia o poco aderente, carteggiare e pulire accuratamente tutti i residui. Primerizzare le zone a metallo nudo (in caso di superficie già verniciata), su superfici nuove primerizzare tutto con uno o due strati di Miniofen, dopo 24 ore applicare due strati di finitura nel colore prescelto.

Legno pitturato:

Stuccare le parti irregolari (fori di chiodi, nodi, giunzioni, sfilamenti) con stucco sintetico per esterno (Stuccosint), carteggiare, pulire bene ed applicare uno o due strati di Miniofen, e' possibile che sia necessario ricarteggiare la superficie dopo l'applicazione della prima mano per ottenere un'effetto qualitativo superiore.

Note

Attenzione la buona preparazione del fondo e' fondamentale per la buon riuscita del lavoro e per assicurare la protezione anticorrosiva nel tempo. Il prodotto e' particolarmente indicato per un uso dia industriale che per il fai da tè , sia per piccole che grandi superficie.

Consigliato per Esposizione in atmosfera rurale, industriale leggera, marina, urbana.


Sconsigliato per Immersione continua in acqua.

Finiture consigliate Protex, Atriasint STF, Sinclad STF, Zincofos, Atriasint FTR, Sinclad FTR, Galaxy ACL, Coprex.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

