

Tipo di prodotto	<p>Zincante a freddo, organico – inorganico, bicomponente in pasta ad alto contenuto di zinco metallico conforme alla specifica SSPC PAINT 20 tipo I (Steel Structure Painting Council).</p> <p>Inorzinc Pasta è uno zincante bicomponente a base di etilsilicato stabilizzato e polvere di zinco metallico con oltre il 75% nel film secco.</p> <p>Inorzinc Pasta è stato formulato specificatamente per consentire una notevole facilità di impiego, specialmente in cantieri dove è previsto un impiego non continuativo e, quindi non sufficientemente attrezzati per la miscelazione e la filtrazione. L'insieme formulativi conferiscono le stesse caratteristiche di adesione e durezza degli zincanti organici, bilanciando ottimamente le qualità con le esigenze applicative di cantiere.</p>	
Campi di impiego	<p>Specifico per nuove costruzioni industriali navali e di rifacimento totale di manutenzione, ubicate in atmosfere particolarmente aggressive e per applicazione in condizioni climatiche sfavorevoli.</p>	
Caratteristiche tecniche	<p>Aspetto</p> <p>Colore in barattolo</p> <p>Densità Kg/Lt</p> <p>Viscosità di fornitura 25°C</p> <p>Residuo secco volumetrico</p> <p>Resa teorica</p> <p>Spessore tipico micron umidi / secchi</p> <p>Rapporto di miscelazione base / indurente</p> <p>Pot Life</p>	<p>Opaco</p> <p>Grigio</p> <p>2,50 ± 0,05</p> <p>40 - 80 Secondi Ford 4</p> <p>60 ± 2 %</p> <p>8 - 9 mq/lt 350 – 420 gr/mq</p> <p>120 / 75</p> <p>85 / 15 in peso</p> <p>4 ore a 25 °C</p>
	Diluizione	Diluente Epossidico
	Metodo applicativo	Diluizione 0 – 5 % solo per ritocchi Non idoneo
	Pennello	
	Rullo	
	Spruzzo convenzionale con serbatoio sotto pressione	Diluizione 5 - 15 % Diametro ugello 2,2 mm Pressione aria 2,5 - 3,5 kg/mq (atm) Pressione serbatoio 0,8 – 1,2 kg/mq (atm)
	Spruzzo airless	Diluizione 0 - 5 % Diametro ugello 0,4 – 0,5 mm Rapporto Compressione 30:1 – 45:1 Pressione uscita 120 – 150 kg/mq (atm)
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 30 minuti Secco al tatto 1 ora Secco in profondità 4 - 6 ore
	Resistenza temperatura esercizio	300 °C
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	8 ore nessuna limitazione.

Stabilità allo stoccaggio 12 mesi
Confezioni Standard Kg 25

Note Stoccare lontano da fonti di calore, fiamme e scintille in luogo chiuso temperato non inferiore a 0° e non superiore a 50°. Tenere lontano da acidi e basi diluite o concentrate.

Norme di applicazione **Preparazione delle superfici nuove o verniciate**
Sabbiatura a metallo bianco grado SA 3 della scala Svensk standard SIS 1967 (SSPC SP 5).
Principalmente per superfici in immersione.
Sabbiatura a metallo quasi bianco grado SA 2,50 della scala Svensk standard SIS 1967 (SSPC SP 10).

Per superfici in atmosferica.

Applicazione di uno strato di **Inorzinc** Pasta con uno spessore minimo di 75 micron film secco, mentre se il prodotto viene applicato a pennello per forza maggiore lo spessore deve raggiungere in una sola mano 35 micron, quindi necessita di un secondo strato.

Note applicative:

Applicare in condizioni atmosferiche favorevoli,
Solo una buona e completa reticolazione dell'**Inorzinc** Pasta garantisce la massima resistenza meccanica e chimica.

Consigliato per Atmosfera industriale pesante, marina, immersione in acqua dolce e salata, soluzione saline, prodotti petroliferi, solventi, fenolo.


Sconsigliato per Immersione in soluzioni acide ed alcaline diluite o concentrate anche se ricoperto con rivestimento.

Intermedi consigliati Mioxide, Epofond, Plastofond AS, Vinepox STF, Finepox STF, Sinclor STF, Idrolux SL, Primetar, Atriatar.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media

