



MADE IN PAINT

12/10/2017

Cementatria W

Scheda Tecnica *Revisione : 1* del :

Tipo di prodotto

Pittura di fondo opaca di alta qualità ad acqua

Cementatria W è un prodotto a base di resine acriliche modificate, con filler e pigmenti selezionati, particolarmente indicata come fondo per la preparazione alla successiva finitura a smalto per supporti in legno, e muratura. Facile nell'applicazione, ottima dilatazione, carteggiabile, elevato potere coprente e riempitivo, ricopribile con finiture sintetiche a solvente o ad acqua.

Campi di impiego

Per superfici in legno o muratura, sovraverniciabile con finiture sintetiche sia ad acqua che a solvente. Prodotto indicato per uso esterno ed interno.

Caratteristiche tecniche

Aspetto		Opaco
Colore in barattolo		Bianco
Densità Kg/Lt		1,320 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C		120 – 180 sec. Coppa Ford 4
Residuo secco volumetrico		48 ± 2%
Resa teorica		12 – 15 mq / Lt per mano
Spessore tipico micron umidi/secchi		70 micron / 35 micron
Diluizione		Acqua
Metodo applicativo	Pennello	Diluizione 5 – 10 %
	Rullo	Diluizione 5 – 15 %
	Spruzzo convenzionale	Diluizione 10 – 20 %
		Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm
		Pressione 3,5 – 4 Pa (atm)
	Spruzzo Airless	Diluizione 4 - 10% viscosità 80" coppa Ford 4
		Diametro ugello 0,2 – 0,3 mm
		Rapporto compressione 30:1
		Pressione ugello 130 – 150 Kg/mq atm
Essiccazione 25°C		Fuori Tatto 1 - 2 ore
		Secco al tatto 3 - 4 ore
		Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima		18 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio		24 mesi
Confezioni standard		Lt. 0,750 – Lt. 2,500



MADE IN PAINT

12/10/2017

Cementatria W

Scheda Tecnica *Revisione : 1* del :

Note Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Norme di applicazione Preparazione delle superfici

Legno nuovo:

carteggiare e pulire bene, applicare una prima mano di Cementatria W diluita al 15% come fondo impregnante, dopo essiccazione carteggiare il pelo del legno e proseguire l'applicazione della seconda e terza mano (se necessaria).

Legno pitturato:

stuccare le parti irregolari (fori di chiodi, nodi, giunzioni, sfilamenti) con stucco sintetico per esterno (Stuccosint), carteggiare, pulire bene ed applicare uno o due strati di Cementatria W, e' possibile che sia necessario ricarteggiare la superficie dopo l'applicazione della prima mano per ottenere un'effetto qualitativo superiore.

Muratura:

spazzolare bene, eliminare tutte le parti in fase di distacco, equalizzare con stucco, ed applicare due strati Cementatria W.

Consigliato per Esposizione in atmosfera rurale, industriale leggera, marina, urbana.


Sconsigliato per Immersione continua ed esposizione prolungata all'irraggiamento solare

Finiture consigliate Galaxy, Coprex, Zincofin, Atriasint Ftr , Acril P , Idrolux Semilucido, Idrolux lucido

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

