

Tipo di prodotto	Primer consolidante epossidico bicomponente diluibile con acqua Atriafloor Consolidante è un primer consolidante ancorante a base di resine epossipoliamicidiche modificate, per superfici assorbenti di natura cementizia, con ottime caratteristiche di: consolidamento della superficie, buona resistenza chimica, facile applicazione, rapida essiccazione, antipolvere, ottima adesione su pavimenti o pareti, ricopribile con finiture bicomponenti sia a solvente che ad acqua.																																																				
Campi di impiego	Specifico per superfici in cemento (tipo malte cementizie) calcestruzzo, marmo (carteggiato) pavimentazioni decorative ed industriali per calcestruzzo faccia vista per consolidare e rivestire con rivestimenti ciclo Atriafloor.																																																				
Caratteristiche tecniche	<table border="0"> <tr> <td>Aspetto</td> <td></td> <td>Semilucido</td> </tr> <tr> <td>Colore in barattolo</td> <td></td> <td>Paglierino</td> </tr> <tr> <td>Densità Kg/Lt</td> <td></td> <td>1 ± 0,05</td> </tr> <tr> <td>Viscosità di fornitura 25°C</td> <td></td> <td>40 – 60 Sec. F4</td> </tr> <tr> <td>Residuo secco volumetrico</td> <td></td> <td>40 ± 2%</td> </tr> <tr> <td>Resa teorica</td> <td></td> <td>100 – 150 gr/mq secondo assorbimento</td> </tr> <tr> <td>Spessore tipico micron umidi/secchi</td> <td></td> <td>70 / 35</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di miscelazione Base/Indurente</td> <td></td> <td>70 / 30 in peso</td> </tr> <tr> <td>Pot Life</td> <td></td> <td>2 ore a 25°C</td> </tr> <tr> <td>Diluizione</td> <td></td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td>Metodo applicativo</td> <td>Pennello</td> <td>Tal quale</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rullo</td> <td>Tal quale</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spruzzo convenzionale</td> <td>Tal quale</td> </tr> <tr> <td>Essiccazione 25°C</td> <td></td> <td>Fuori Tatto 2 – 3 ore Secco al tatto 8 - 12 ore Secco in profondità 18 - 24 ore</td> </tr> <tr> <td>Sovrapplicazione Minima/ Massima</td> <td></td> <td>12 ore / 15 giorni</td> </tr> <tr> <td>Stabilità allo stoccaggio</td> <td></td> <td>12 mesi</td> </tr> <tr> <td>Confezioni standard</td> <td></td> <td>Kg 1 – Kg 5</td> </tr> </table>		Aspetto		Semilucido	Colore in barattolo		Paglierino	Densità Kg/Lt		1 ± 0,05	Viscosità di fornitura 25°C		40 – 60 Sec. F4	Residuo secco volumetrico		40 ± 2%	Resa teorica		100 – 150 gr/mq secondo assorbimento	Spessore tipico micron umidi/secchi		70 / 35	Rapporto di miscelazione Base/Indurente		70 / 30 in peso	Pot Life		2 ore a 25°C	Diluizione		Acqua	Metodo applicativo	Pennello	Tal quale		Rullo	Tal quale		Spruzzo convenzionale	Tal quale	Essiccazione 25°C		Fuori Tatto 2 – 3 ore Secco al tatto 8 - 12 ore Secco in profondità 18 - 24 ore	Sovrapplicazione Minima/ Massima		12 ore / 15 giorni	Stabilità allo stoccaggio		12 mesi	Confezioni standard		Kg 1 – Kg 5
Aspetto		Semilucido																																																			
Colore in barattolo		Paglierino																																																			
Densità Kg/Lt		1 ± 0,05																																																			
Viscosità di fornitura 25°C		40 – 60 Sec. F4																																																			
Residuo secco volumetrico		40 ± 2%																																																			
Resa teorica		100 – 150 gr/mq secondo assorbimento																																																			
Spessore tipico micron umidi/secchi		70 / 35																																																			
Rapporto di miscelazione Base/Indurente		70 / 30 in peso																																																			
Pot Life		2 ore a 25°C																																																			
Diluizione		Acqua																																																			
Metodo applicativo	Pennello	Tal quale																																																			
	Rullo	Tal quale																																																			
	Spruzzo convenzionale	Tal quale																																																			
Essiccazione 25°C		Fuori Tatto 2 – 3 ore Secco al tatto 8 - 12 ore Secco in profondità 18 - 24 ore																																																			
Sovrapplicazione Minima/ Massima		12 ore / 15 giorni																																																			
Stabilità allo stoccaggio		12 mesi																																																			
Confezioni standard		Kg 1 – Kg 5																																																			
Note	Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.																																																				

Norme di applicazione Preparazione delle superfici

Verificare attentamente le superfici da ricoprire;
Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente le superfici, accertarsi che siano solide, pulite e asciutte.
Supporti che presentano irregolarità, getti troppo grezzi, buchi, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati, in caso di superfici con macchie d'olio o chiazze antiaderenti, rimuoverle con solventi, evitare di applicare il prodotto in presenza di umidità di risalita (se storicamente accertata).

Per l'applicazione su pavimenti in calcestruzzo non isolati, è necessario controllare la presenza di umidità osmotica o di risalita, la presenza di umidità pregiudica l'aderenza al supporto.

Non applicare con umidità del pavimento superiore al 7%.

Superfici in cemento o calcestruzzo

Depolverizzare rispettare le indicazioni sopra riportate e applicare una mano di Atriafloor Consolidante

Consigliato per Superfici interne o esterne come promotore di aderenza di superfici (non ferrose)


Sconsigliato per Esposizione diretta all'irraggiamento solare; acidi; basi concentrate; solventi aromatici

Finiture consigliate Intermedi e finiture ciclo Atriafloor

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

