

Resina decorativa per pareti e pavimenti monocomponente per interni.

Descrizione Prodotto

Atriafloor In&Out è una resina decorativa monocomponente a base di resine poliuretatiche modificate in emulsione acquosa, inerti a granulometria controllata, con elevato effetto estetico spatolato.

Buon potere riempitivo, elevata resistenza meccanica anche a bassi spessori, dopo essiccazione si presenta duro elastico a pori chiusi ed è facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido, sia manualmente che meccanicamente

Campi Di Impiego

Per superfici interne in muratura, calcestruzzo, e superfici piastrellate; è applicabile su pareti e pavimenti.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Opaco
Colore in barattolo	Secondo cartella colori True Cement A richiesta RAL, NCS (con limitazioni a solo tinte minerali – ossidi)
Densità Kg/Lt	1,450 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	Tixotropica
Residuo secco volumetrico	70 ± 2%
Resa teorica	350 - 400 gr/mq in 2 mani in relazione alle condizioni della superficie
Diluizione	Con acqua massimo 2 – 3 % se necessaria
Metodo applicativo	Spatola in acciaio
Essiccazione 25°C	12 - 18 ore (per l'applicazione delle mani a seguire)
	18 - 24 ore
Pedonabilità applicativa	
Tempo di indurimento	
Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / 12 giorni
Prestazioni finali e polimerizzazione completa	5 – 7 giorni
Temperatura di esercizio	-5 °C / +100°C
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
Confezioni standard	Kg 1 – Kg 5

Modalità Di Applicazione

Accertarsi che le superfici siano ben pulite esenti da polvere e contaminanti, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto.

Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/o promotore di aderenza e si distinguono:

- per superfici in cemento o marmo utilizzare **Atriafloor Consolidante** ad alta penetrazione;
- per superfici in ceramica, gres, piastrelle utilizzare **Atriafloor Primer** ;

Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di **Atriafloor Rasante One** in modo da equalizzare e uniformare la superficie, considerare un consumo medio di 2 kg/mq in 2 mani.

Attenzione, su pavimenti in presenza di fughe e' importante chiudere bene la superficie, sempre con **Atriafloor Rasante One**.

Solo su pareti lisce e' possibile applicare direttamente **Atriafloor In& Out** in 2 mani dopo aver opportunamente primerizzato con Atriafloor Consolidante.

Modo applicativo consigliato:

1°Mano

Su fondo preparato applicare con frattone in acciaio inox una buona quantità di prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie completamente liscia.

2°Mano

Ad essiccazione avvenuta (4-5 ore secondo temperatura e spessore) applicare con spatola in acciaio per creare l'effetto desiderato, lisciare la superficie, , attenzione in caso di tinte chiare e' preferibile utilizzare una spatola in plastica per evitare striature indesiderate.

Rifinitura e protezione

Per pavimenti ad alta resistenza, pareti verticali e box doccia:

applicare 2 mani di Atriapol W (versione lucida / opaca) per rendere la superficie resistente, calpestabile, impermeabile.

Proteggere la superficie realizzata per almeno 24-48 ore, il prodotto raggiunge la massima resistenza e durezza dopo almeno 5 – 7 giorni.

Atriafloor In & Out



Scheda Tecnica Revisione : 6 del : 28/01/2022

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Durante il periodo invernale o con temperature basse è consigliato il prolungamento delle ore di essiccazione (tra le mani), poiché la parte volatile costituita da acqua ritarda nell'evaporazione rimanendo imprigionata nel sistema applicativo, la conseguenza è che il sistema potrebbe risultare più morbido e meno resistente.

Applicare il prodotto su superfici pulite, depolverizzare esenti da oli o da composti antiaderenti.

Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).

In caso di utilizzo in ambienti di lavoro quali garages, posteggi ecc valutare l'uso come ambiente di esposizione, non come ambiente di lavoro o attività pesanti.

Si raccomanda di miscelare bene i due componenti con miscelatore a bassi giri ed accertarsi della perfetta omogeneizzazione ed uniformità di tinta, una scarsa miscelazione o dispersione può provocare striature biancastre sulle superfici.

Nel caso in cui la base solida risultasse indurita non mescolare le parti, farsi sostituire la base. Una cattiva miscelazione provoca il mancato indurimento del prodotto

Attenzione la garanzia di resistenza, durezza e adesione viene garantita solo su tutto il ciclo Atriafloor, facente parte del primer, rasante, resina di decorazione e protettivo. Non sono garantite resistenze, durezza e adesioni sul singolo utilizzo di prodotto.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Environmental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità

Atriafloor In & Out



Scheda Tecnica Revisione : 6 del : 28/01/2022

degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.