

Tipo di prodotto	Resina decorativa bicomponente livellante basso spessore per pareti e pavimenti	
	<p>Atriafloor Revolution è una resina decorativa bicomponente a base di resine epossipoliuretaniche modificate in emulsione acquosa di tipo alifatiche, inerti a granulometria selezionata, con elevato effetto livellante a basso spessore.</p> <p>Buon potere riempitivo e livellante, elevata resistenza meccanica, chimica ai solventi e alle soluzioni detergenti domestiche ed industriali, olii minerali e vegetali (diluiti e contatto limitato nel tempo)</p>	
Campi di impiego	Per superfici interne in cemento, calcestruzzo, ceramica, piastrelle, legno, marmo e superfici resinate, applicabile su pareti e pavimenti.	
Caratteristiche tecniche	Aspetto	Lucido
	Colore in barattolo	Tinte su richiesta Ral o Ncs
	Densità Kg/Lt	1,350 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	2000 ± 1000 Cpa.s
	Residuo secco volumetrico	45 ± 2%
	Resa teorica	650 - 750 gr/mq in 2 mani 1°mano 200 – 300 gr/mq (come fondo con rullo moher) 2°mano 500 – 600 gr/mq (con rullo calibratore specifico)
	Spessore tipico in micron	450 - 550
	Rapporto di miscelazione Base/Indurente	75 / 25
	Pot Life	45 minuti a 25°C
	Diluizione	Acqua
	Metodo applicativo	Rullo Diluizione dal 5 a l 10%
	Essiccazione 25°C	Carteggiabile dopo 24 ore Fuori Tatto 3 ore Secco al tatto 6 - 8 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / 10 giorni
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	Kg 1 – Kg 5 – Kg 15

Note Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.
 Applicare il prodotto su superfici pulite, depolverizzare esenti da oli o da composti antiaderenti.
 Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).

Norme di applicazione **Preparazione delle superfici**

Accertarsi che le superfici siano ben pulite esenti da polvere e contaminanti, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto.

Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/o promotore di aderenza e si distinguono:

- per superfici in cemento o marmo utilizzare **Atriafloor Consolidante** ad alta penetrazione;
- per superfici in ceramica, gres, piastrelle utilizzare **Atriafloor Primer** ;

Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di **Atriafloor Rasante One** in modo da equalizzare e uniformare la superficie, considerare un consumo medio di 2 kg/mq in 2 mani.

Attenzione, su pavimenti in presenza di fughe e' importante chiudere bene la superficie, sempre con **Atriafloor Rasante One**.

Solo su pavimenti e pareti perfettamente lisce (senza rappezi , fughe ecc) e' possibile applicare direttamente **Atriafloor Revolution** in 2 mani dopo aver opportunamente primerizzato.

Modo applicativo consigliato:

1°Mano

Su fondo preparato applicare con frattone in acciaio inox una buona quantità di prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie completamente liscia.

2°Mano

Ad essiccazione avvenuta (4-5 ore secondo temperatura e spessore) applicare con spatola in acciaio per creare l'effetto desiderato, lisciare la superficie, , attenzione in caso di tinte chiare e' preferibile utilizzare una spatola in plastica per evitare striature indesiderate.

Rifinitura e protezione

Per superfici verticali o a pavimento con effetto:

applicare due mani di Atriafloor Protettivo Cerato (monocomponente) per proteggere ed esaltare l'effetto estetico, rendendo la superficie idrorepellente non sovrapporre prima di 12 ore.

Si consiglia di rifinire e proteggere la superficie con l'applicazione di 1 mano di Atriafloor Cera da utilizzare nel tempo come prodotto di manutenzione.

Per pavimenti ad alta resistenza e box doccia:

applicare 2 mani di Atriapol W per rendere la superficie resistente, calpestabile, impermeabile.

Solo su pavimento si consiglia di rifinire e proteggere la superficie con l'applicazione di 1 mano di Atriafloor Cera da utilizzare nel tempo come prodotto di manutenzione.

Proteggere la superficie realizzata per almeno 24-48 ore, il prodotto raggiunge la massima resistenza e durezza dopo almeno 5 – 7 giorni.

In caso di superfici irregolari (non livellate) l'effetto finale può risultare non uniforme.

Non applicare su superfici se vi è presenza di umidità di risalita.

Applicare su rasanti stagionati da almeno 15-20 giorni secondo umidità relativa e temperatura.

Attenzione: Se la miscelazione o il dosaggio della base e dell'indurente non sono correttamente eseguite, si pregiudica l'indurimento e le caratteristiche chimico fisiche finali.


Consigliato per Decorazione di interni

Sconsigliato per Forte presenza di umidità di risalita o permanente

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

