

Atriafloor Rasante One

Scheda Tecnica *Revisione : 9* del : 18/11/2019

Tipo di prodotto	Rasante riempitivo TRUE CEMENT - per interni	
	Atriafloor Rasante One è un riempitivo cementizio a base di polimeri sintetici, speciali additivi ed inerti selezionati che uniti alla speciale miscela neutral True Cement evita ritiri volumetrici. Di facile applicazione ed elevata resistenza meccanica nel tempo, Rasante ONE elimina microlesioni, cavillature e fughe se presenti. Da utilizzare come riempitivo e livellante per pavimenti piastrellati fuggati, l'uso di Atriafloor Rasante One evita la stuccatura preventiva delle fughe, ideale come base di preparazione per tutti i cicli del sistema Atriafloor.	
Campi di impiego	Per superfici interne ed esterne in cemento, calcestruzzo, e superfici piastrellate con o senza fughe; è applicabile su pareti, soffitti e pavimenti. In caso di superfici in cemento o calcestruzzo fessurate (lesionate), utilizzare Atriafloor Rasante One con rete porta-intonaco da 160 gr/mq e maglia 4x4	
Caratteristiche tecniche	Aspetto	Base liquida (resina terpoliacrilica, inerti e additivi) Base solida (miscela calibrata True Cement)
	Colore in barattolo	Bianco Crema
	Densità Kg/Lt	1,800 ± 0,050
	Viscosità di fornitura 25°C	Tixotropica
	Residuo secco volumetrico	75 ± 2%
	Resa teorica	2 Kg/mq per 2 mani in relazione alle condizioni della superficie
	Spessore tipico su superficie uniforme	1,5 – 1,8 mm in 2 mani
	Rapporto di miscelazione Base/Indurente	66 / 34 in peso
	Confezione da Kg 10	Confezione da Kg 20
	Base liquida Kg 6,600	Base liquida Kg 13,200
	Base Solida Kg 3,400	Base Solida Kg 6,800
	Pot Life	2 - 3 ora a 25°C
	Diluizione	Con acqua massimo dal 2 al 5 % se necessario
	Metodo applicativo	Spatola di acciaio

Atriafloor Rasante One

Scheda Tecnica *Revisione : 9* del : 18/11/2019

Essiccazione 25°C	Pedonabilità applicativa	2 - 4 ore per l'applicazione delle mani a seguire
	Tempo di indurimento	8 - 12 ore
	Prestazioni finali esercizio	5 - 7 giorni
	Adesione su CLS	Dopo 7 giorni MPA > 2 - 2,1 (UNI 8298 - 1)
Sovrapplicazione Minima/ Massima		3 ore / 5 giorni
Stabilità allo stoccaggio		12 mesi
Confezioni standard		Kg 10 - Kg 20

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi.

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Applicare il prodotto su superfici pulite, depolverizzare esenti da oli o da composti antiaderenti.

Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).

Superfici irregolari e disuniformi possono compromettere il rispetto dei consumi e creare disuniformità superficiali.

Si raccomanda di miscelare bene i due componenti con miscelatore a bassi giri ed accertarsi della perfetta omogeneizzazione ed uniformità di tinta, una scarsa miscelazione o dispersione può provocare striature biancastre sulle superfici.

Nel caso in cui la base solida risultasse indurita non mescolare le parti, farsi sostituire la base.

Una cattiva miscelazione provoca il mancato indurimento del prodotto.

Atriafloor Rasante One

Scheda Tecnica *Revisione* : 9 del : 18/11/2019

Norme di applicazione **Preparazione delle superfici**

Accertarsi che le superfici siano ben pulite esenti da polvere e contaminanti, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'appoggio.

Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/o promotore di aderenza e si distinguono:

- per superfici in cemento o marmo utilizzare **Atriafloor Consolidante** ad alta penetrazione;
- per superfici in ceramica, gres, piastrelle utilizzare **Atriafloor Primer** ;

Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di **Atriafloor Rasante One** in modo da equalizzare e uniformare la superficie, considerare un consumo medio di 2 kg/mq in 2 mani.

Attenzione, su pavimenti in presenza di fughe e' importante chiudere bene la superficie, sempre con **Atriafloor Rasante One**.

Preparazione del prodotto

Aggiungere l'indurente nel contenitore della base, miscelare con agitatore orbitale a bassi giri (idoneo) per 2-3 minuti fino a completa omogeneizzazione. Raschiare le pareti del contenitore in modo che la miscelazione sia uniforme, e immediatamente applicare il prodotto sulla superficie.


Modo applicativo consigliato:

Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di **Atriafloor Rasante One** in modo da equalizzare e uniformare la superficie. Dopo l'essiccazione del rasante è possibile procedere con l'applicazione della Resina One o dei prodotti della linea Atriafloor.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Environmental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

