

Tipo di prodotto	Pittura murale opaca isolante antifumo inodore	
	Antifumo è una pittura murale a base di resine acriliche modificate in soluzione formulata per ambienti interni. Ottima e facile applicazione, forte potere fissativo e consolidante , ricopre le parti impregnate di fumo evitando trasudazioni e affioramenti superficiali , forte azione antibatterica e antimuffa. Elevata permeabilità al vapore acqueo ed ottima copertura.	
Campi di impiego	Specificata per bagni, cucine, bar, cinema e locali dove vi è forte presenza di nicotina, fuliggine, fumo da legna. Si applica facilmente su vecchie idropitture purché siano perfettamente aderenti.	
Caratteristiche tecniche	Aspetto	Opaco
	Colore	Bianco
	Densità Kg/Lt	1,350 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	Tixotropica
	Residuo secco volumetrico %	50 ± 2%
	Resa teorica	10 – 12 mq / lt per mano
	Spessore tipico micron umidi/secchi	100 umidi / 50 secchi
	Diluizione	Ecosolv 380, Acquasolv 300 e Diluente Sintetico
	Metodo applicativo	
	Pennello	Diluizione 10 – 20 %
	Rullo	Diluizione 10 – 20 %
	Spruzzo convenzionale	Diluizione 15 – 20 % viscosità 80 sec. Ford 4 Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm Pressione aria 3,5 – 4,5 Pa (atm)
	Spruzzo Airless	Diluizione 5 – 10 % in volume Diametro ugello 0,500 – 0,600 mm Rapporto compressione 30:1 Pressione 120 –140 Pa. (atm)
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 30 – 45 minuti Secco al tatto 1 – 2 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	18 ore / nessuna limitazione
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	Lt 4 – Lt 16
Note	Se si applica in ambienti contaminati da nicotina e leggera fuliggine è possibile la sovrapplicazione con idropittura dopo 24-48 ore, mentre per ambienti contaminati da forte presenza di fumo da legna, bisogna aspettare minimo 5-7 giorni per sovrapplicare con idropittura.	

Norme di applicazione Preparazione delle superfici

Pareti murali interne

Asportare con spazzola di saggina tutta la fuliggine non aderente e le parti di intonaco o stucco distaccate, accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e rasare (a piu' riprese se necessario) la superficie con stucco di finitura liscio tipo Atriamural , accertarsi che lo stucco sia ben asciutto , carteggiare e depolverizzare.

Legno nuovo o verniciato, agglomerati lignei (masonite, faesite, MDF)

Ben puliti asciutti e se necessario carteggiati.

Applicare almeno due o tre mani (secondo intensità del problema) di **Antifumo**

Il prodotto è già una finitura , non necessita di sovrapplicazione con altre pitture o prodotti , è' possibile comunque ricoprire il prodotto con decorativi o pitture di vario genere.

Consigliato per Pareti o soffitti interne di cucine, bagni, bar, locali pubblici, industrie alimentari.


Sconsigliato per Immersione continua in acqua.

Finiture consigliate Idrolux semilucido, Idrolux lucido, Idropitture acriliche e viniliche

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

