

Tipo di prodotto	Pittura spartitraffico antiscivolo rifrangente per segnaletica stradale	
	Road Liner Lux è una pittura spartitraffico formulata resine acriliche-clorocaucciù secondo specifica tecnica ANAS, additivata con una miscela calibrata di perline di vetro ad alta trasparenza che conferiscono al prodotto: ottimo potere coprente, punto di bianco, rapidissima essiccazione resistenza all'usura, elevato potere riflettente, ottima resistenza al sale, antighiaccio, olii, lubrificanti, carburanti e all'acqua piovana.	
Campi di impiego	Manti stradali in pietra, cemento, bitume e asfalto.	
Caratteristiche tecniche	Aspetto	Opaco Ruvido
	Colore in barattolo	Bianco, giallo, blu
	Densità Kg/Lt	1,60 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	120 – 150 secondi tazza ford 4
	Residuo secco volumetrico %	45 ± 2%
	Resa teorica	15 – 18 mt lineari / kg per larghezza 100 mm
	Spessore tipico micron	150 secchi – 365 umidi
	Diluizione	Con diluente SPT 307 Road Liner Lux o in alternativa Acetone
	Metodo applicativo	
	Pennello	Diluizione 5 – 10 % (considerare velocità di essiccazione e temperatura)
	Rullo	Diluizione 5 – 15 % (considerare velocità di essiccazione e temperatura)
	Spruzzo macchina tirilinea	Diluizione 8 – 15 % Diametro ugello 1,5 – 1,7 mm Pressione aria 4 pa (atm)
	Spruzzo airless	Diluizione 5 – 8% Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm Rapporto compressione 30 : 1 Pressione uscita 150 – 180 pa (atm)
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 5 minuti Secco al tatto 15 minuti Secco in profondità 30 minuti
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	15 minuti / nessuna limitazione.
	Punto di infiammabilità	- 14 °C
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	kg 25 - kg 5

Note

La resa è misurata in metri lineari con strisce larghe 100 mm.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo nelle proprie confezioni ben chiuse.

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici in asfalto bituminoso

Superficie asciutta e pulita, applicare con pennello , rullo, spruzzo o tiralinee specifico per applicazioni stradali.

Preparazione delle superfici in pietra lavica e/o calcestruzzo

Superficie ben pulita ed asciutta, esente da olii e terriccio. Applicare con pennello o con macchina tiralinee specifico per applicazioni stradali.

Note applicative: Se le temperature ambientali sono inferiori a +5 °C si ha un rallentamento dell'essiccazione sia fuori tatto che film asciutto.

Applicare con pennellate piene e brevi, senza ripassare sulla stessa zona applicata se non completamente asciutta.

Consigliato per

Superfici esterne.

Sconsigliato per

Immersione in soluzioni acide alcaline diluite.

Fondi e intermedi consigliati

Non necessari.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy

Phone

+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250

Online

www.atria.it

Email

info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

