

**Tipo di prodotto** **Rivestimento murale rustico continuo per esterno grana 1,2 mm**  
**Lamato** è un rivestimento murale quarzifero di grana media a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa pigmenti coloranti selezionati e riempitivi silicei ( a granulometria controllata). La formulazione calibrata conferisce al prodotto: facilità di applicazione, lavorabilità, elevata resistenza agli alcali, alla luce, alle intemperie. Il prodotto essiccato si presenta duro, elastico, con un gradevole effetto estetico decorativo, massima resistenza colorimetrica anche su superfici esposte ad una forte radiazione solare

Disponibile versione grana grossa 1,8 mm

**Campi di impiego** Superfici in intonaco civile, intonaco fibrorinforzato, calcestruzzo, cemento prefabbricato, fibrocemento, su intonaci e rivestimenti minerali o plastici, su idropitture minerali o sintetiche.

<b>Caratteristiche tecniche</b>	Aspetto	Rustico uniforme
	Colore in barattolo	Bianco e tinte di cartella
	Densità Kg/Lt	1,800 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°c	25000 ± 2000 m.Pa.s
	Residuo secco volumetrico	79 ± 2%
	Resa teorica	1,4 – 1,6 kg/mq per mano
	Spessore tipico per mano	1,2 mm
		3,2 – 3,6 Kg/mq grana grossa 1,8 mm secondo supporto
	Diluizione	Pronto all'uso
	Metodo applicativo	Taloscia

## Classificazione EN 15824

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2	V2 (SD < 0,42 m)
Assorbimento d'acqua EN 1062-3	W2 ( $w \leq 0,210$ [kg/(m <sup>2</sup> ·h0,5)])
Adesione EN 1542	Conforme ( $\geq 0,3$ MPa)
Durabilità EN 13687-3	Conforme ( $\geq 0,3$ MPa)
Conducibilità Termica EN 1745	0,63 W/m·K (valore tabulato)
Reazione al fuoco EN 13501-1	Classe C

Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 2 - 3 ore Secco al tatto 4 - 5 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
Confezioni standard	Kg 25

### Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%. Il colore bianco e tinte pastello possiedono maggiore riflessione solare

## **Norme di applicazione** Preparazione delle superfici

Verificare attentamente le superfici da ricoprire;  
Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto.  
Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con rasanti adatti tipo Inerplast.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di Kemuffa, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere alla preparazione del supporto.

In presenza di intonaci vecchi molto sfarinanti e degradati applicare una mano di isolante consolidante Murofix, e procedere con la rifinitura.

### Superfici Murali

Applicare una prima mano di fondo consolidante tipo Murofix tal quale o diluito 1 a 1 con Acquasolv 300 ( secondo grado di sfarinatura o assorbimento), o in alternativa Isoacryl fissativo ad acqua diluito 1 a 7, dopo circa 4 ore, applicare una prima mano di **Lamato**, ad essiccazione venuta dopo 12 ore applicare una seconda mano.

### Note applicative

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +35°C e umidità relativa massimo 75%)

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita.

Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi, con nebbia ed alta umidità dell'aria, con pioggia e con gelate notturne incombenti.

Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione, dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere per almeno 24 – 36 ore

Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici

Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline con umidità di risalita non garantiscono l'aderenza del prodotto al supporto, inoltre danneggiano la colorazione in superficie con formazioni di macchie biancastre o/e colature disuniformi.

Importante su **superfici con eccessiva alcalinità** (malte bastarde) ove sono applicate tinte particolarmente delicate (Esempio di tinte: Viola , Blu , Rosa , Arancio , Bordeaux , Rosso Vivo , Giallo oro , Giallo limone e varie sfumature e tonalità)

e' necessario utilizzare UniformPlus o Murofix per neutralizzare il fondo ed evitare difetti colorimetrici

Modalità di applicazione

**Lamato** è pronto all'uso non richiede diluizione:

mescolare bene in modo da ottenere una pasta soffice omogenea e stenderlo uniformemente con taloscia di plastica o di acciaio inox. Prima che il prodotto inizia a filmare in superficie, lisciare con la taloscia di plastica in senso lineare o circolare, secondo l'effetto desiderato.

**Consigliato per** Esposizione in atmosfera rurale, industriale leggera, marina, urbana.


**Sconsigliato per** Immersione continua in acqua

**Finiture consigliate** Murofix, UniformPlus, Isoacryl.

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

**Colorificio Atria S.R.L.**

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

