

**Tipo di prodotto** **Idropittura murale antimuffa, igienizzante, fungicida, sanitaria per esterni - interni**  
**Sanitar Semilucido** è una pittura murale acrilica additivata con principi attivi permanenti atti a prevenire e sanificare superfici contaminate da muffe e muschio, conforme alle più recenti normative comunitarie europee (CEE) in termini di biocidi. **Sanitar Semilucido** per la sua specifica formulazione è dotata di elevate caratteristiche di superlavabilità, eccellente smacchiabilità, ottimo potere coprente, ottima pennellabilità, dilatazione, uniformità. Queste caratteristiche rendono il prodotto professionale di alta qualità tecnologica.

**Campi di impiego** Superfici murali ad intonaco civile, gesso, calcestruzzo, cartongesso, superfici rivestite con intonaci plastici, pitture al quarzo di ospedali, cucine, bagni, abitazioni civili, capannoni industriali di trasformazione alimentari, cantine sociali ecc. ed in tutti i casi dove è richiesto una assoluta igienicità dei locali da attacchi di muffe, alghe, muschi, funghi e licheni.

<b>Caratteristiche tecniche</b>	Aspetto	Semilucido
	Colore in barattolo	Bianco e da sistema tintometrico
	Densità Kg/Lt	1,250 ± 0,050
	Viscosità di fornitura 25°C	13000 ± 2000 Brookfield CPS
	Residuo secco volumetrico	45 ± 2%
	Resa teorica	16 – 18 mq/lt per mano
	Diluizione	Acqua in volume
	Metodo applicativo	
	Pennello	Diluizione in volume 40 – 50 %
	Rullo	Diluizione in volume 35 – 45 %
	Spruzzo convenzionale	Diluizione in volume 40 – 50 % Diametro ugello 1,3 - 1,7 mm Pressione 3 – 5 Pa. (atm)
	Spruzzo airless	Diluizione in volume 40 – 50 % Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm Rapporto di Compressione 30:1 Pressione uscita 120 – 140 Pa. (atm)

### Classificazione En 13330

Abrasione a umido Din 53778	>6000
Resistenza Lavaggio ISO 11998 ( 200 cicli )	Classe 1
Potere Coprente ISO 6504-3	Classe 2 ad una resa di 15 mq/lt
Brillantezza EN ISO 2813	Semilucido > 35

Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 - 2 ore Secco al tatto 3 - 4 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	6 - 7 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt. 2,500 - Lt. 5 - Lt. 14

## Norme di applicazione Preparazione supporto:

Verificare attentamente le superfici da pitturare;  
Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell' supporto.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, riparazioni diffuse, crepe, cavillature ecc. devono essere riparati e/o rasati Atriamural o rasanti adatti per interno, o rasanti adatti per esterno.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne o esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di **Kemuffa**, lasciare reagire il prodotto almeno 3-4 ore e poi procedere alla preparazione e pitturazione.

### Murali esterne nuove o pitturate

Spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori, cavillature) con stucco rasante adatto per esterno. Dopo essiccazione controllare che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano di Murofix (isolante fissativo in saponificabile a solvente consigliato per superfici nuove) oppure Isoacryl (isolante fissativo acrilico ad acqua consigliato su vecchie pitturazioni), lasciare asciugare il fissativo per almeno 4 ore ed applicare due mani di **Sanitar Semilucido**.

### Pareti Murali Interne Nuove

Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atriamural. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Sanitar Semilucido** rispettando i tempi di sovrapplicazione

## Avvertenze e consigli

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo con temperature non inferiori a +1°C e superiore a 45°C.

Non conservare il prodotto diluito con acqua.

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +40°C e umidità relativa massimo 75%).

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze.

In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, diversamente sono possibili rigonfiamenti.

Fondi di scarsa qualità (tempere e stucchi degradati), possono dare origini a bolle o distacchi.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, è importante che si rispettino i consumi e gli spessori indicati, inoltre il tempo di polimerizzazione (indurimento completo) medio per le idropitture e' da considerare in circa 7 – 10 giorni


## **Fondi ed intermedi consigliati**

Isoacryl – Murofix – Isolmur - Antifumo – Fissatempere

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

### **Colorificio Atria S.R.L.**

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

### Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

