

Linea

## Idropittura lavabile, supercoprente, antimuffa, fungicida per interni.

### Descrizione Prodotto

**Superlavabile** è una pittura formulata con polimeri vinilversatici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmentazione di natura minerale fotostabile, che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali. Il prodotto possiede caratteristiche di: pennellabilità, distensione, copertura, potere coprente e riempitivo, elevata lavabilità e resistenza allo sfregamento, facile tinteggiatura con paste ad acqua (Atriasystem) o con coloranti universali.

### Campi Di Impiego

Superfici murali in intonaco civile, gesso, cartongesso, di edilizia abitativa, locali ed uffici industriali di uso interno.

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto		Opaco
Colore in barattolo		Bianco e sistema tintometrico
Densità Kg/Lt		1,505 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C		18000 ± 2000 cP Brookfield
Residuo secco volumetrico		44 ± 2%
Resa teorica		14 – 16 m <sup>2</sup> /Lt. per mano
Diluizione		Acqua in volume
Metodo applicativo	Pennello	Dal 40 al 50 %
	Rullo	Dal 35 al 45 %
	Spruzzo	Dal 40 al 50 %
	Diametro ugello	2,2 – 2,5 mm
	Pressione	3 – 5 atm
	Spruzzo airless	Dal 35 al 45 %
	Diametro ugello	0,300 – 0,500 mm
	Rapporto di compressione	30:1
	Pressione uscita	130 – 140 atm
<b>Classificazione En 13330</b>		
Abrasiona a umido Din 53778		> 3500
Resistenza Lavaggio ISO 11998 ( 200 cicli )		Classe 3
Potere Coprente ISO 6504-3		Classe 2 ad una resa di 15 mq/lit
Brillantezza EN ISO 2813		Opaco < 10

# Superlavabile



Scheda Tecnica Revisione : 3 del : 05/09/2024

	<i>Linea</i>
Essiccazione a 25°C	Fuori Tatto 1 – 2 ore Secco al Tatto 4 – 5 ore Secco in profondità 12 – 18 ore
Sovrapplicazione Minima / Massima	6 ore / massima limitazione
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt 2,500 – Lt 5 – Lt. 14

---

## Note

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo con temperature non inferiori a +1°C e superiore a 45°C.

Non conservare il prodotto diluito con acqua.

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +40°C e umidità relativa massimo 75%).

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze.

In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, diversamente sono possibili rigonfiamenti.

Fondi di scarsa qualità (tempere e stucchi degradati), possono dare origini a bolle o distacchi.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, è importante che si rispettino i consumi e gli spessori indicati, inoltre il tempo di polimerizzazione (indurimento completo) medio per le idropitture è da considerare in circa 7 – 10 giorni

---

Linea

## Modalità Di Applicazione

### Preparazione supporto:

Verificare attentamente le superfici da pitturare;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell' supporto.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, riparazioni diffuse, crepe, cavillature ecc. devono essere riparati e/o rasati Atriamural o rasanti adatti per interno.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di **Kemuffa**, lasciare reagire il prodotto almeno 3-4 ore e poi procedere alla preparazione e pitturazione.

### Pareti Murali Nuove

Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atriamural. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Superlavabile** rispettando i tempi di sovrapplicazione.

### Pareti già dipinte

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e rasare le parti se necessario con stucco di rifinitura liscio tipo nostro prodotto Atriamural o rasante adatto. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Superlavabile** rispettando i tempi di sovrapplicazione.

---

### Colorificio Atria S.R.L.

Country	Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone	+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online	<a href="http://www.atria.it">www.atria.it</a>
Email	<a href="mailto:info@atria.it">info@atria.it</a>

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

### Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.