

Idropittura traspirante opaca, antimuffa, igienizzante, antibatterica per interni.

Descrizione Prodotto

Antimuffa Facile è una pittura formulata con polimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmentazione di natura minerale fotostabile, le quali conferiscono al prodotto ottima resistenza e facile tinteggiatura e traspirabilità.

Additivata con principi attivi selezionati atti a prevenire e sanificare superfici contaminate da muffe e batteri.

Il prodotto possiede buona copertura, pennellabilità, distensione, idrorepellenza, traspirabilità e buona resistenza allo sfregamento.

Prodotto formulato per la diluizione al 10%

Campi Di Impiego

Superfici murali in intonaco civile, gesso, cartongesso, cemento edilizia abitativa in genere, locali ed uffici industriali di uso interno , indicato per ambienti ove e' richiesta traspirabilità e capacità di resistenza alla muffa.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Opaco
Colore in barattolo	Bianco e da sistema tintometrico
Densità Kg/Lt	1,490 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	3600 ± 1300 Brookfield CPS
Residuo secco volumetrico	48 ± 2%
Resa teorica	11 – 13 mq / Lt per mano secondo assorbimento
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Diluizione 5 – 10 %
	Diluizione 5 – 10 %
	Diluizione 5 – 15 %
	Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm
	Pressione 3,5 – 4 Pa (atm)
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 – 2 ore
	Secco al tatto 3 - 4 ore
	Secco in profondità 18 – 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / nessuna limitazione
Classificazione En 13300	
Abrasione a umido Din 53778	>2000
Resistenza Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)	Classe 3
Potere Coprente ISO 6504-3	Classe 2 ad una resa di 15 mq/lit

Antimuffa Facile

Scheda Tecnica Revisione : 1 del : 28/07/2020

Brillantezza EN ISO 2813
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

Opaco <10
24 mesi
Lt. 13

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Verificare attentamente le superfici da pitturare;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, riparazioni diffuse, crepe, cavillature ecc. devono essere riparati e/o rasati Atriamural o rasanti adatti per interno.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di **Kemuffa** in alternativa utilizzare **Lantimuffa** (effetto sbiancante), lasciare reagire il prodotto e poi procedere alla preparazione e pitturazione.

Pareti Murali Nuove

Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atriamural. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Antimuffa Facile** rispettando i tempi di sovrapplicazione.

Pareti già dipinte

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e rasare le parti se necessario con stucco di rifinitura liscio tipo nostro prodotto Atriamural o rasante adatto. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Antimuffa Facile** rispettando i tempi di sovrapplicazione.

Antimuffa Facile



Scheda Tecnica Revisione : 1 del : 28/07/2020

Avvertenze e consigli

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo con temperature non inferiori a +1°C e superiore a 45°C.

Non conservare il prodotto diluito con acqua.

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +40°C e umidità relativa massimo 75%).

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze.

In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, diversamente sono possibili rigonfiamenti.

Fondi di scarsa qualità (tempere e stucchi degradati), possono dare origini a bolle o distacchi.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, è importante che si rispettino i consumi e gli spessori indicati, inoltre il tempo di polimerizzazione (indurimento completo) medio per le idropitture e' da considerare in circa 7 – 10 giorni

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.